



Суміш клейова еластифікована
ANSERGLOB BCX 46
для мармору та мозаїки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Товщина клейового шару	2 - 10 мм
Пропорція суміші	0,21- 0,22 л води/кг
Час придатності до роботи	не менше 2 годин
Відкритий час роботи	не менше 20 хвилин
Час корегування	не менше 15 хвилин
Час твердіння розчину	через 24 години
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Зсув	не більше 0,1 мм
Температура основи	від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації	від -30 °С до +80 °С

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш клейова еластифікована ANSERGLOB BCX 46 біла, призначена для внутрішнього і зовнішнього облицювання бетонних, цегляних, цементно-вапняних, цементно-піщаних поверхнь, а також поверхнь, що піддаються періодичним деформаціям (атмосферним впливам і динамічним навантаженням) плитками з мармору та інших світлих порід каменю, а також скляними і мозаїчними плитками, і плитками розміром більше ніж 300 x 300 мм. Клейова суміш може використовуватися для облицювання басейнів і резервуарів, підігріваних і монолітних підлог, експлуатуємих покрив'єл, терас. Клейова суміш ефективна при облицюванні поверхнь без видалення старої плитки, методом «плитка на плитку».

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути достатньо міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, масляних або емульсійних фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності поверхні до 10 мм вирівняти клейовою сумішшю ANSERGLOB BCX 46 за 24 години до початку робіт. Великі нерівності основи стін вирівняти штукатурною сумішшю ANSERGLOB BCT 20, підлоги цементною стяжкою ANSERGLOB LFS 70 або самовирівнювальною сумішшю ANSERGLOB LFS 72. Сильновсмоктуючі основи перед виконанням робіт необхідно обробити однією з глибокопроникаючих емульсій ANSERGLOB і витримати 4 години. Слабковбираючі основи, а також основи при облицюванні методом «плитка на плитку» обробляються ґрунтуючою емульсією ANSERGLOB EG 62 і витримують від 3 до 6 годин.

■ ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Суху суміш необхідно засипати в ємність чистою водою з розрахунку 0,21 - 0,22 л води на 1 кг суміші (5,25 - 5,5 л на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної і пластичної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після чого її можна використовувати протягом 2 годин.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопатки, шпателя або терки на поверхню що облицюється. Потім розчин "причісується" зубчатою гребінкою або шпателем з U-подібною або квадратною формою зубців, які утворюють на поверхні рівні гребені однієї висоти. В залежності від товщини і розміру облицювального матеріалу підбирається розмір зуба шпателя (наприклад, для плитки розміром 20x20 см застосовується гребінка з квадратними зубцями розміром 6 мм і більше). Плитки укладають по черзі на покриту клейовим розчином поверхню і рівномірно притискають. Положення плитки можна корегувати протягом 15 хвилин з моменту приклеювання. Шар клею між плиткою і основою повинен бути товщиною мінімум 2 мм, щоб повністю проявилася здатність клею до схоплення. При використанні плитки, виготовленої вручну, з нерівною зворотньою стороною і деякою різною керамічною і кам'яною плиткою потрібно додатково нанести клею на зворотній бік плитки за допомогою прямокутної кельми, для досягнення повного контакту між плиткою і основою. Нанесення клею на зворотній бік плиток є додатковою мірою і не замінює його розподілу по поверхні основи. Ширина шва між плитками повинна бути не менше 1,5 мм.

Плитки попередньо не змочувати!
■ ВИТРАТА

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м².

ПРИМІТКА

Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час окорювання, схоплення і затвердіння може змінитися.

■ УПАКУВАННЯ

Паперовий мішок по 25 кг.

Розміри керамічної плитки, см	Розміри зубця шпателя, мм	Середня витрата продукту, кг/м ² (залежить від розміру плитки і зубця шпателя)
менше 5x5	3	1,8
від 5x5 до 10x10	4	2,4
від 10x10 до 20x20	6	3,6
від 20x20 до 30x30	8	4,8
від 30x30 до 40x40	10	6
40x40	12	7,2
60x60	>12	8,1