




ФАРБА ФАСАДНА ЕКО+ АКРИЛОВА



відповідає ДСТУ EN 1062-1

Зовнішній вигляд	біла матова
Густина	близько 1,55 г/см ³
Покривність	близько 150 г/м ²
Стійкість до мокрого стирання	1 клас (ДСТУ EN 13300)
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Опір дифузії водяних парів, Sd	не більше 0,15 м
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,1 кг/м ² год ^{0,5}
Набуття стійкості до впливу опадів	24 години
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна ANSERGLOB EKO+ акрилова призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Використовується для відновлення фарбувального покриття на декоративних штукатурках. Фарба фасадна ANSERGLOB EKO+ акрилова тонеться за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому кольорі.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розширюються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB BCT 25 або BCT 27). Щільні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Фарба фасадна ANSERGLOB EKO+ акрилова наноситься через 4 години після ґрунтування.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну ANSERGLOB EKO+ акрилову перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, схильних до постійних механічних впливів (підлога). Не наносити на поверхні, що обігрівуються. **Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).**

■ ВИТРАТА

Витрата фарби фасадної ЕКО+ акрилової в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція