




Зовнішній вигляд	біла матова
Густина	близько 1,55 г/см ³
Покривність	близько 150 г/м ²
Стійкість до мокрого стирання	1 клас (ДСТУ EN 13300)
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Опір дифузії водяних парів, Sd	не більше 0,15 м
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,1 кг/м ² год ^{0,5}
Набуття стійкості до впливу опадів	24 години
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



відповідає ДСТУ EN 1062-1

ФАРБА ФАСАДНА

АКРИЛОВА



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, шпалери). Використовується для відновлення фарбувального покриття на декоративних штукатурках. Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. База біла – тонується тільки в світлі та пастельні кольори. База Т- безбарвна (прозора), тільки для тонування в темні та насичені кольори.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розшиваються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Щільні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопрониклих ґрунтів ANSERGLOB. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, обробити одним із глибокопрониклих ґрунтів ANSERGLOB. Фарба фасадна акрилова наноситься через 4 години після ґрунтування.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну акрилову ANSERGLOB перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, сильних до постійних механічних впливів (підлоги). Не наносити на поверхні, що обігриваються. **Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).**

■ ВІТРАТА

Витрата фарби фасадної акрилової в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція