

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Колір | білий |
| Час фіксації клею | 5-10 хвилин |
| Час повного застигання | 12-24 годин |
| Міцність зчеплення | 14 кг/см ² |
| Температура основи | від +5°C до +40°C |
| Температура експлуатації | від -25°C до +80°C |



КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ

універсальний білий

280 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей акриловий універсальний ANSERGLOB білий призначений для ремонтних та опоряджувальних робіт. Використовується для склеювання більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, деревоподібні матеріали, декоративні та фінішні вироби з твердого ПВХ, гіпсокартон, пінополістирол, цегла, гіпс, бетон, штукатурка, натуральний камінь, керамічна плитка тощо. Підходить для вологих


приміщень (кухні, душові, мийні відділення, громадські санвузли та ін.). Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Має швидке початкове схоплювання. Після твердіння утворюється вологостійкий, еластичний шов. Надалі клей можна фарбувати.

■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15 метрів погонних при товщині шва 4-6 мм.

ДЕРЕВИНА · МЕТАЛ · ПЛАСТИК · КЕРАМІКА · СКЛО · ПВХ · EPS · XPS

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Колір | прозорий |
| Час утворення плівки | 10-20 хвилин |
| Час повного висихання | 24-48 годин |
| Міцність зчеплення | 21 кг/см ² |
| Температура основи | від +5°C до +40°C |
| Температура експлуатації | від -25°C до +80°C |



КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ

універсальний прозорий

280 ml

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей акриловий універсальний ANSERGLOB прозорий призначений для склеювання більшості водопоглинаючих будівельних матеріалів, таких як дерево, деревоподібні матеріали, гіпсові й поліуретанові карнизи, термо- і звукоізоляційні матеріали, декоративні та фінішні вироби з твердого ПВХ, полістирол, цегла, керамічна плитка тощо. Підходить для вологих приміщень (кухні, душові, мийні відділення, громадські

санвузли та ін.). Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт. Після твердіння утворюється вологостійкий, еластичний прозорий шов. Надалі клей можна фарбувати. Одна з поверхонь повинна бути водопоглинаючою, інша може бути неводопоглинаючою.

■ ВИТРАТА

Вмісту картриджу вистачає на 15 метрів погонних при товщині шва 4-6 мм.

ДЕРЕВИНА · МЕТАЛ · ПЛАСТИК · КЕРАМІКА · СКЛО · MW · EPS · XPS