



Густина	1,6 г/см ³
Час утворення поверхневої плівки	через 15 хвилин
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Набуття стійкості до впливу опадів	через 24 години
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м ² ·г·Па
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



ФАРБА ФАСАДНА

GAZOBETON АКРИЛОВА



Декоративне покриття Р. Anserglob
1.П.Ф.С. ДСТУ Б В.2.7-233:201



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON акрилова призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 дб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не менше 28 дб), і на органічні основи (пінополістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON акрилова тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, валпа, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB BCT 25, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Міцні і щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні основи, а також цегляна кладка обробити ґрунтом ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи і основи з сильновбираючих цементно-піщаних та цементно-вапняних штукатурок необхідно попередньо обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB і витримати до повного висихання, а вже потім обробити поверхню ґрунтом ANSERGLOB EG 62. Покриття з масляних і полімерних фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника і потім обробити ґрунтом ANSERGLOB EG 62. Фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON акрилова наноситься не раніше ніж через 4 години після ґрунтування. Ґрунт ANSERGLOB EG 62 необхідно попередньо затонувати в тон фарби яка наноситься.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну ANSERGLOB GAZOBETON акрилову перед використанням ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься на поверхню одним або двома шарами за допомогою шпателя і в подальшому за допомогою різноманітних інструментів (пензель, структурний валик, шпатель) їй надають бажану фактуру. При додаванні води (не більше 1%) до складу фарби фасадної можливо наносити фарбу на поверхню за допомогою валика. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». У випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести фарбу із заходом на малярну стрічку, після чого малярну стрічку видалити разом із залишками фарби. Поверхня з нанесеною фасадною фарбою ANSERGLOB є стійкою до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору та фактури рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Нанесену на поверхню фарбу необхідно захищати протягом 3 дб від опадів. Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт фасад потрібно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).

■ ВИТРАТА

Витрата фарби фасадної ANSERGLOB GAZOBETON акрилової в середньому складає від 0,7 кг/м².



Відео-інструкція