



Товщина шпаклювального шару	до 4 мм
Густина	1,7 г/см ³
Відкритий час роботи	не менше 5 хвилин
Час висихання шару	не менше 4 годин
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C




Шпаклівка P. Anserglob
З.П.БД ДСТУ Б В.2-7:233:2010

ШПАКЛІВКА ФІНІШНА

АКРИЛОВА

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Шпаклівка фінішна акрилова ANSERGLOB для внутрішніх робіт призначена для шпаклювання і фінішної підготовки мінеральних основ, таких як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 днів, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%), а також гіпсокартонних плит і т.д. Шпаклівка фінішна акрилова ANSERGLOB для внутрішніх робіт особливо рекомендується для поверхонь, які мають низьку міцність і високу вбираючу здатність. Не використовується на дерев'яних поверхнях.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням шпаклівки необхідно ретельно видалити неміцні ділянки основи. Нерівності поверхні до 5 мм вирівняти штукатурною сумішшю ANSERGLOB BCT 22, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Міцні і щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні основи перед нанесенням шпаклівки можуть бути попередньо оброблені ґрунтом ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи і основи з сильно вбираючих цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо заґрунтувати одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB і витримати до повного висихання. Покриття з масляних, полімерних, вапняних і клейових фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника і потім обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Акрилова шпаклівка ANSERGLOB для внутрішніх робіт наноситься не раніше ніж через 4 години після ґрунтування.

■ ВИТРАТА

Витрата акрилової шпаклівки на 1 мм шару в залежності від основи – від 1,5 кг/м².

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вміст ємності ретельно перемішати. Шпаклівка фінішна акрилова для внутрішніх робіт наноситься на основи за допомогою шпателя, терки або полутера з неіржавіючої сталі товщиною шару 1,0-1,5 мм. Максимальна товщина нанесення акрилової шпаклівки не повинна перевищувати 4 мм. Наступний шар шпаклювальної суміші наноситься тільки після повного затвердіння попереднього шару (мінімум 4 години). Готове висохле покриття шліфується за допомогою абразивної сітки або паперу (рекомендована зернистість – 150) і очищується від пилу. Поверхня, вирівняна акриловою шпаклівкою ANSERGLOB, надалі призначена під нанесення декоративних штукатурок або фарб ANSERGLOB.

Інструменти необхідно вимити водою одразу після закінчення робіт. У випадку використання шпаклівки в нестандартних умовах або для інших цілей необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником.

Забороняється використання схильних до корозії ємностей та інструментів.

■ ПРИМІТКА

Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, схоплення та затвердіння може змінитися. **Акрилову шпаклівку не рекомендовано використовувати в приміщеннях, в яких відносна вологість в процесі експлуатації буде більше 70%. При виконанні робіт, а також протягом першої доби після нанесення акрилової шпаклівки поверхню слід захищати від потрапляння прямих сонячних променів і води, а також впливу мінусових температур.**



Детальніше на сайті