

<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	Час висихання	2 - 4 годин
	Еластичність плівки	не більше 1 мм
	Щільність	1,03 г/см <sup>3</sup>
	Опір дифузії	близько 100 μ Н <sub>2</sub> O
	Температура основи	від +5 °С до +30 °С
	Температура експлуатації	від -30°С до +80°С



Грунт глибокопроникний  
ANSERGLOB EG 61  
UNIGRUNT- концентрат

## ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтуюча емульсія глибокопроникаюча ANSERGLOB EG 61 UNIGRUNT - концентрат, застосовується для підготовки сильновосмоктуючих мінеральних основ: гіпсових, гіпсокартонних, цементних, цементно-вапняних та інших основ.

Проникаючи глибоко в основу, грунтуюча емульсія змінює її, покращуючи при цьому адгезію клею, штукатурки, фарби та інших покриттів, вирівнює водопоглинання, знижує всмоктуючу здатність пористих основ, скорочує витрату фарби або шпалерного клею, забезпечує рівномірне фарбування основ, зв'язує пил. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Плівка після висихання прозора.

## ■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням грунтуючої емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити.

## ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед застосуванням грунтуючу емульсію слід розвести чистою водою у співвідношенні 1:6. Наноситься за допомогою валика, пензля або розпилювача, послідовно покриваючи всю поверхню без пропусків. Готова поверхня повинна бути напівматовою. В залежності від якості поверхні, можна нанести один або два шари грунтуючої емульсії "мокре на мокро". Поверхня готова до експлуатації через 2 - 4 години після нанесення

останнього шару. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання грунтуючої емульсії, руки та інструмент необхідно вимити водою.

## ■ ВИТРАТА

Витрата грунтуючої емульсії в середньому складає: 0,15 - 0,16 л/м<sup>2</sup>.

## ПРИМІТКА

*Роботи слід виконувати при температурі від +5°С до +30°С. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися.*

## ■ УПАКУВАННЯ

Пластмасові канистри по 1 л і 5 л.