

ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"  
Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів  
м. Херсон, вул. Уварова, 3, тел. 49-43-81  
Ліцензія МОЗУ АЕ №197037 від 08.09.2016 р.



Від імені генерального директора  
ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ"  
Ю.О.Ромаскевич  
18 червня 2021 року

## ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу  
(дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) Товариство з обмеженою відповідальністю «АСКОНА-ПІВДЕНЬ»

Адреса Україна, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича Великого), 2/1

Виданий (ким) ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

Адреса 73020, Херсон, Уварова, 3

Дата видачі 18.06.2021 р. Метод виміру гаммаспектрометричний

Тип приладу СЕГ-05 Дата проведення Держпівірки 13.08.2020 р.

№ п/п	Назва сировини, будматеріалу	Радій-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф. Бк/кг	Клас застосування
	<i>Клейові суміші</i>					
1	Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 30	5	4	29	13	Перший
2	Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 33	6	4	32	14	Перший
3	Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 33 "зима"	6	4	36	14	Перший
4	Суміш клейова для керамограніту ANSERGLOB BCX 34	5	4	33	13	Перший
5	Суміш клейова для печей і камінів ANSERGLOB BCX 35	6	4	37	14	Перший
6	Суміш клейова еластифікована для облицювальних робіт ANSERGLOB BCX 44 TOTAL	6	4	31	14	Перший
7	Суміш клейова еластична для облицювальних робіт ANSERGLOB BCX 45 PRO	5	4	28	13	Перший
8	Суміш клейова еластифікована для мармуру та мозаїки ANSERGLOB BCX 46	5	4	38	14	Перший

9	Суміш клейова високоеластична ANSERGLOB BCX 50 MEGA	6	4	32	14	Перший
10	Суміш клейова для теплоізоляції ANSERGLOB BCX 39	6	4	31	14	Перший
11	Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 40	6	4	27	13	Перший
12	Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 40 "зима"	6	4	28	14	Перший
13	Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 41 PRO	5	4	31	13	Перший
	<i>Шпаклювальні суміші</i>					
14	Шпаклівка фінішна біла ANSERGLOB BCT 25	6	4	32	14	Перший
15	Шпаклівка фінішна світло - сіра ANSERGLOB BCT 27	6	4	27	13	Перший
	<i>Штукатурні суміші</i>					
16	Суміш штукатурна стартова цементно - вапняна сіра ANSERGLOB BCT 20	7	4	27	15	Перший
17	Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення ANSERGLOB BCT 21	6	4	32	14	Перший
18	Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення ANSERGLOB BCT 21 "зима"	6	4	32	14	Перший
19	Суміш штукатурна фінішна сіра ANSERGLOB BCT 22	7	4	29	15	Перший
20	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 110 короїд біла	6	4	34	14	Перший
21	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 112 короїд сіра	8	4	30	16	Перший
22	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМВ 120 камінцева біла	7	4	27	15	Перший
23	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМВ 122 камінцева сіра	7	4	32	15	Перший
24	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМС 130 структурна біла	6	4	31	14	Перший

#### Класифікація за класами застосування

1 клас (Аеф.  $\leq 370$ ) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф.  $\leq 740$ ) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год.на рік.

3 клас (Аеф  $\leq 1350$ ) – для окремих ізольованих об'єктів та споруд промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Інженер



О.К. Хвостов

Завідувач лабораторії



І.І. Лютенко