



EG 62 SILICONE QUARTZ-GRUNT

ГРУНТ-ФАРБА
АДГЕЗІЙНА ЕМУЛЬСІЯ



Грунт P. Anserglob
1.П.АД. ДСТУ Б В.2.7-233:2010



Час висихання	3-6 годин
Густина	1,5-1,55 г/см ³
Стійкість до статичного впливу води (за температури 20°C +/- 2°C)	не менше 24 годин
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м ² ·гПа
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба (адгезійна емульсія) силіконова ANSERGLOB EG 62 SILICONE наноситься на мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні і цементно-піщані штукатурки, цегла і гіпсові поверхні та інші) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші) з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також спрощення виконання робіт з нанесення силіконових і мінеральних декоративних штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 застосовується для створення контактних шарів на щільних, гладких і слабковбираючих поверхнях (бетона, силікатна цегла та інші) і поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопоглинання (керамограніт, скло, глазурована плитка та інші). Використовується в фасадних системах скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації фасадів на зимовий період. Тонується за системою COLOR SYSTEM. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових, силіконових і мінеральних штукатурках. Грунт-фарбу ANSERGLOB EG 62 можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт. Особливо рекомендується для поверхонь, які вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей.

■ ВИТРАТА

Витрата ґрунт-фарби в середньому складає 0,2-0,4 л/м².

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням ґрунт-фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Гіпсові основи і основи зі сильновбираючих цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB, після чого нанести ґрунтівку ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання (3-6 годин).

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба ANSERGLOB EG 62 перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Грунтовка наноситься пензлем або щіткою. Висохла ґрунт-фарба стійка до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання ґрунт-фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до матеріалу, не повинна перевищувати 10% від маси продукту. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання ґрунт-фарби може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендується використовувати продукцію однієї партії.



Відео-інструкція