



ФАРБА ФАСАДНА СИЛІКОНОВА



відповідає ДСТУ EN 1062-1

Зовнішній вигляд	біла матова
Густина	близько 1,55 г/см ³
Покривність	близько 150 г/м ²
Стійкість до мокрого стирання	1 клас (ДСТУ EN 13300)
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Опір дифузії водяних парів, Sd	не більше 0,025 м
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,1 кг/м ² год ^{0,5}
Набуття стійкості до впливу опадів	24 години
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.), і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. Може бути використана для відновлення пофарбованого покриття на декоративних штукатурках. Рекомендована для поверхонь, які вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей. База біла – тонується тільки в світлі та пастельні кольори. База Т- безбарвна (прозора), тільки для тонування в темні та насичені кольори.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ – Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ – Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розшиваються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Фарба фасадна силіконова наноситься через 4 години після ґрунтування.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну силіконову ANSERGLOB перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години, після нанесення першого. Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, схильних до постійних механічних впливів (підлоги). Не наносити на поверхні, що обігріваються. **Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потраплення прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).**

■ ВИТРАТА

Витрата фарби фасадної силіконової в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція