

ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»  
 Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів  
 м. Херсон, вул. Уварова, 3, тел. 49-43-81  
Свідоцтво про атестацію № 221/15 від 24.11.2015 р.



**П А С П О Р Т**  
радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу  
 (дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) Товариство з обмеженою відповідальністю «АСКОНА-ПІВДЕНЬ»

Адреса Україна, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Більшого (Горича Великого), 2/1

Виданий (ким) ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»

Адреса 73020, Херсон, Уварова, 3

Дата видачі 26.06.2020 р. Метод виміру гаммаспектрометричний

Тип приладу СЕГ-05 Дата проведення Держпівірки 14.08.2019 р.

№ п/п	Назва сировини, будматеріалу	Радій-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф. Бк/кг	Клас застосування
	<i>Тонуючий концентрат</i>					
1	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 151 колір «блакитний»	5	4	36	13	Перший
2	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 152 колір «синій»	5	4	39	14	Перший
3	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 154 колір «вересковий»	5	4	34	13	Перший
4	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 160 колір «кремовий»	5	4	31	13	Перший
5	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 161 колір «пісочний»	5	4	40	14	Перший
6	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 162 колір «бежевий»	6	4	34	14	Перший
7	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 163 колір «горіх світлий»	5	4	36	13	Перший
8	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 171 колір «горіх середній»	5	4	37	13	Перший
9	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 172 колір «оливковий»	6	4	35	14	Перший

10	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 173 колір «червоне дерево»	5	4	36	13	Перший
11	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 174 колір «коричневий»	5	4	39	14	Перший
12	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 175 колір «темно-коричневий»	5	4	36	13	Перший
13	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 190 колір «чорний»	6	4	37	14	Перший
14	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 211 колір «лимонний»	5	4	38	13	Перший
15	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 212 колір «сонячно-жовтий»	6	4	34	14	Перший
16	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 213 колір «жовтий»	5	4	35	13	Перший
17	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 220 колір «персиковий»	5	4	33	13	Перший
18	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 221 колір «помаранчевий»	6	4	38	14	Перший
19	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 223 колір «червоний»	5	4	33	13	Перший
20	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 232 колір «бордовий»	6	4	34	14	Перший
21	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 240 колір «світло-зелений»	6	4	35	14	Перший
22	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 242 колір «весняно-зелений»	5	4	34	13	Перший
23	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 244 колір «бірюзовий»	5	4	34	13	Перший
24	Тонуючий концентрат ANSERGLOB 245 колір «салатовий»	5	4	41	14	Перший

#### Класифікація за класами застосування

1 клас (Аеф.  $\leq 370$ ) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф.  $\leq 740$ ) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год.на рік.

3 клас (Аеф  $\leq 1350$ ) – для окремих ізольованих об'єктів та споруд промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Інженер

Лікар-лаборант




О.К. Хвостов

І.І. Лютенко