




# ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА ЕКО+ АКРИЛОВА



відповідає ДСТУ EN 13300



Зовнішній вигляд	біла матова
Густина	близько 1,5 г/см <sup>3</sup>
Покривність	близько 150 г/м <sup>2</sup>
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



## ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB EKO+ призначена для виконання високоякісного опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Допускається багаторазове перефарбування основи. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB EKO+ тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі.

## ■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розшиваються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB BCT 25 або BCT 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB EKO+ наноситься через 4 години після ґрунтування.

## ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу інтер'єрну акрилову ANSERGLOB EKO+ перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

## ■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. **Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості.**

## ■ ВИТРАТА

Витрата фарби інтер'єрної ЕКО+ акрилової в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м<sup>2</sup>.



Відео-інструкція