



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри: - довжина - ширина - товщина	1200 мм 550 мм 20,30,40,50,100 (на замовлення 120,150) мм
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації	не менше 250 кПа
Водопоглинання за 24 години	не більше 0,4%
Вогнестійкість матеріалу	важкогорючий
Теплопровідність	не більше 0,032 Вт/м К
Паропроникність	не більше 0,008 мг/ м год.Па
Довговічність	50 років
Температура застосування	-50.....+75°C



За погодженням із споживачем можливо виготовлення екструдованого пінополістиролу інших розмірів та технічних характеристик