



ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА СТІЙКА ДО МИТТЯ АКРИЛОВА



відповідає ДСТУ EN 13300



Зовнішній вигляд	біла матова
Густина	близько 1,5 г/см ³
Покривність	близько 150 г/м ²
Стійкість до мокрого стирання	2 клас
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стійка до миття, призначена для виконання опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд, в тому числі і приміщення з підвищеною вологістю. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фанера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба має підвищену стійкість до вологої очистки із застосуванням побутових неабразивних миючих засобів. Допускається багаторазове перефарбовування основи. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стійка до миття тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS, або застосовується в базовому білому кольорі. База біла- тонується тільки в світлі та пастельні кольори. База Т- безбарвна (прозора), тільки для тонування в темні та насичені кольори.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розшиваються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних ґрунтів. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стійка до миття наноситься через 4 години після ґрунтування.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу інтер'єрну акрилову ANSERGLOB стійку до миття перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вивчені рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, схильних до постійних механічних впливів (підлога). Не наносити на поверхні, що обгріваються. **Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості.**

■ ВИТРАТА

Витрата фарби інтер'єрної акрилової стійкої до миття в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція