



ФАРБА ФАСАДНА

GAZOBETON СИЛІКОНОВА



Декоративне покриття P. Anserglob
1. П. Ф. ДСТУ Б В. 7-233-2010



Густина	1,6 г/см ³
Час утворення поверхневої плівки	через 15 хвилин
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Набуття стійкості до впливу опадів	через 24 години
Паропроникність	не менше 0,06 мг/м ² ·г·Па
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Паропроника



Пластична



Гідрофобна



Стійка до забруднень

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON силіконова призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на мінеральні основи, такі як цементно-піщани і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 днів, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не менше 28 днів) і на органічні основи (пінополістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON силіконова тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. Рекомендована для поверхонь, що вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні ANSERGLOB BCT 25, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Міцні і щільні цементно-піщани і цементно-вапняні штукатурки, бетонні основи, а також цегляну кладку обробити ґрунтом ANSERGLOB EG 62 SILICONE. Гіпсові основи і основи з сильновбираючих цементно-піщаних та цементно-вапняних штукатурок необхідно попередньо обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB і витримати до повного висихання, а вже потім обробити поверхню ґрунтом ANSERGLOB EG 62 SILICONE. Покриття з масляних і полімерних фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника і потім обробити ґрунтом ANSERGLOB EG 62 SILICONE. Фарба фасадна ANSERGLOB GAZOBETON силіконова наноситься не раніше ніж через 4 години після ґрунтування. ґрунт ANSERGLOB EG 62 SILICONE необхідно попередньо затонувати в тон фарби яка наноситься.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну ANSERGLOB GAZOBETON силіконову перед використанням ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Фарба наноситься на поверхню одним або двома шарами за допомогою шпателя і в подальшому за допомогою різноманітних інструментів (пензель, структурний валик, шпатель) їй надають бажану фактуру. При додаванні води (не більше 1%) до складу фарби фасадної можливо наносити фарбу на поверхню за допомогою валика. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокро». У випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести фарбу із заходом на малярну стрічку, після чого малярну стрічку видалити разом із залишками фарби. Поверхня з нанесеною фасадною фарбою ANSERGLOB є стійкою до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору та фактури рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Нанесену на поверхню фарбу необхідно захищати протягом 3 днів від опадів. **Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт фасад потрібно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).**

■ ВИТРАТА

Витрата фарби фасадної ANSERGLOB GAZOBETON силіконової в середньому складає від 0,7 кг/м².



Відео-інструкція