



Товщина штукатурного шару	0,8-5,0 мм
Пропорція суміші	0,21-0,22 л води/кг
Час придатності до роботи	не менше 2 годин
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,5 кг/м ² √год
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м ² ·г·Па
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



Суміш Anserglob
Ц.1.ШТ4.ДСТУ Б В.2.7-126:2011

TMS 130

СУМІШ ШТУКАТУРНА
ДЕКОРАТИВНА
СТРУКТУРНА БІЛА
ДЛЯ МАШИННОГО
НАНЕСЕННЯ



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB TMS 130 структурна біла (під фарбування) служить для виконання декоративного, тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель за допомогою машинного нанесення, а також в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетонні, цементні-піщані, цементно-вапняні і т.д.). Рекомендується для декоративного опорядкування фасадів та інтер'єрів із створенням різних фактур, має високий ступінь білизни.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням штукатурки необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні до 4 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB BCT 27, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Основу в залежності від водопоглинання обробити одним із ґрунтів ANSERGLOB і витримати необхідний для висихання час.

■ ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з розрахунку 0,21-0,22 л води на 1 кг суміші (5,25-5,5 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після чого її можна використовувати протягом 2 годин.

■ ВИТРАТА

Витрата суміші в середньому складає від 0,5 кг/м².

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

При машинному нанесенні встановлюється на компресорі подачі повітря робочий тиск 3,5-4,5 атм. Заповнюється ємність пістолета-розпилювача готовою розчиною сумішшю. Потім на підготовлену поверхню за допомогою пістолета-розпилювача (діаметр сопла 4-8 мм) наноситься суміш наблизком до отримання бажаної фактури, яка залежить від подачі повітря і консистенції суміші і діаметра вихідного сопла. Суміш накидається на поверхню до бажаної купчастості набірізга. Коли мине 5-45 хвилин після нанесення, при необхідності проводиться загладження поверхні металевою гладилкою з нержавіючої сталі до бажаної фактури. Час до початку загладження залежить від погодних умов, наявності протягів і прямих сонячних променів. Після закінчення роботи, а також при перервах в роботі інструмент і обладнання необхідно очистити від розчину і ретельно вимити. Свіжонанесену суміш необхідно оберегти від дощу, перегріву і потрапляння прямих сонячних променів. По закінченню 3 діб поверхня готова під фарбування фарбами на водній основі, 7 діб фарбами на основі органічних розчинників.

■ ПРИМІТКА

Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, схоплення і затвердіння може змінитися. Для ідентичності фактури рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Не рекомендується використовувати матеріал для обробки цоколя будівлі.

При виконанні робіт фасад потрібно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).



Відео-інструкція