



Адгезионная эмульсия
ANSERGLOB EG 62
SILICONE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время высыхания	3 - 6 часов
Плотность	1,55 - 1,6 г/см ³
Паропроницаемость	не менее 0,05 мг/м·ч·Па
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезионная эмульсия (грунт-краска) силиконовая ANSERGLOB EG 62 SILICONE наносится как на минеральные основания (бетон, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки, кирпич и гипсовые поверхности и др.) так и органические основания (ДСП, OSB, фанера и др.) с целью увеличения адгезии, укрепления основания, а также упрощения выполнения работ по нанесению силиконовых и минеральных декоративных штукатурок ANSERGLOB. Также ANSERGLOB EG 62 применяется для создания контактных слоев на плотных, гладких и слабовпитывающих поверхностях (бетон, силикатный кирпич и др.) и поверхностях, которые имеют нулевой коэффициент водопоглощения (керамогранит, стекло, глазурированная плитка и др.). Используется в фасадных системах скрепленной теплоизоляции ANSERGLOB, в том числе и для консервации фасадов на зимний период. Тонируется по системе COLOR SYSTEM. Существенно уменьшает возможность образования пятен на цветных силиконовых и минеральных штукатурках. Адгезионная эмульсия ANSERGLOB EG 62 используется для внутренних и наружных работ. Особенно рекомендуется для поверхностей требующих хорошей паропроницаемости и водоотталкивающих свойств.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН 2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, жиров, масляных или эмульсионных красок. При ремонтных работах перед нанесением адгезионной эмульсии необходимо непрочные участки основания тщательно удалить. Гипсовые основания и основания из сильно впитывающих цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок необходимо предварительно загрунтовать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB, после чего нанести адгезионную эмульсию ANSERGLOB EG 62 и выдержать до полного высыхания (3 - 6 часов).

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезионную эмульсию ANSERGLOB EG 62 перед применением следует тщательно перемешать дрелью на низких оборотах. Грунтовка наносится кистью или щеткой. Высохшая грунт-краска устойчива к механическим воздействиям. После окончания работ, не допуская высыхания адгезионной эмульсии, инструмент необходимо вымыть водой.

■ РАСХОД

Расход эмульсии в среднем составляет:
0,2 - 0,4 л/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеуказанные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться.

■ УПАКОВКА

Пластмассовое ведро по 10 л.