

BCX 35СУМІШ КЛЕЙОВА
ДЛЯ КАМІНІВ ТА
ПЕЧЕЙСуміш Anserglob
ЦЛ.ХЗ.Д07У.5.6.27-128/2011

Товщина шару	2 - 10 мм
Пропорція суміші	0,19-0,21 л води/кг
Час придатності до роботи	не менше 2 годин
Відкритий час роботи	не менше 20 хвилин
Час коригування	не менше 10 хвилин
Час створіння розчину	через 24 години
Адгезія до основи	не менше 1,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +160°C

**■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ**

Суміш клейова ANSERGLOB BCX 35 призначена для облицювання камінів та печей, а також вертикальних поверхонь усіма видами плиток з природного, штучного і літого каменю (крім мармуру), а також бетонних, керамічних облицювальних плиток розмірами не більше ніж 400x400 мм. Клейова суміш ANSERGLOB BCX 35 призначена для використання всередині і зовні будинків для облицювання бетонних, цегляних, цементно-вапняних, цементно-піщаних поверхонь, а також поверхонь, що піддаються періодичним деформаціям (атмоферним впливам і динамічним навантаженням).

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, маслянистів та емульсійних фарб. Неміцні ділянки основи видалити. Нерівності поверхні до 10 мм вирівнюють клейовою сумішшю ANSERGLOB BCX 35. Сильновебірюючі основи перед виконанням робіт необхідно обробити одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB EG 62 або ANSERGLOB EG 63 BETON KONTAKT і витримати 4 години. Слабковебірюючі основи перед початком робіт обробляються грунтом ANSERGLOB EG 62 або ANSERGLOB EG 63 BETON KONTAKT і витримуються від 3 до 6 годин.

■ ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з розрахунком 0,19-0,21 л води на 1 кг суміші (4,75-5,25 л на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або меканічно (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної і пластичної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після чого її можна використовувати протягом 2 годин.

■ ВИТРАТА

Витрата суміші при товщині 1 мм складає в середньому 1,3 кг/м².

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Приготовлену розчинну суміш нанести за допомогою лопатки, шпателя або терки. Потім розчин "причісується" зубчастою гребінкою або шпателем з U-подібною або квадратною формою зубців, які утворюють на поверхні рівні гребені однакової висоти. В залежності від товщини і розміру облицювального матеріалу підбирається розмір зуба шпателя (наприклад, для плитки розміром 33x33 см використовуються гребінки з квадратними зубцями розміром 8 мм і більше). Плитки укладають по черзі на вкриту клейовим розчином поверхню і рівномірно притискають. Положення плитки можна коригувати протягом 10 хвилин з моменту приkleєвання. Шар клею між плиткою і основою повинен бути товщиною мінімум 2 мм, щоб повністю проявився адгезія клею до склоплювання. При використанні плитки, виготовленої вручну, з нерівною зворотною стороною, мозаїчної плитки, закріпленої на арюшах, і деякої різаної керамічної і кам'яної плитки потрібно додатково нанесення клею на зворотній бік плитки за допомогою прямокутної кельми, для досягнення повного контакту між плиткою і основою. Нанесення клею на зворотній бік плиток в додатковою мірою і не змінє його розподіл по поверхні основи. Шар між плитками повинен бути не менше 2 мм. Плитка попередньо не зможе устисатися! Прогрів облицюваної основи виконується тільки після повного набору міцності (28 діб) клеючої суміші ANSERGLOB BCX 35 і заповнення швів облицювання! Не виконувати різкого підвищення температури облицюваної основи!

■ ПРИМІТКА

До початку робіт необхідно прибрати на плитці наліт з крейди і тальку або інших речовин, які можуть перешкоджати адгезії. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час скоркування, склоплення і затвердіння може змінитися.



Відео-інструкція