



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Час висихання  | 3-6 годин                            |
| Густота  | 1,5-1,55 г/см <sup>3</sup>           |
| Стійкість до статичного атмосферного тиску води (за температурою 20°C +/- 2°C) | не менше 24 годин                    |
| Паропроникність  | не менше 0,05 мг/м <sup>2</sup> г*Pa |
| Температура основи   | від +5°C до +30°C                    |
| Температура експлуатації   | від -30°C до +80°C                   |



### ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба (адгезійна емульсія) силіконова ANSERGLOB EG 62 SILICONE наноситься на мінеральні основи (бетон, цементно-ватняні і цементно-піщані штукатурки, цегла і гіпсові поверхні та інші) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші) з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також спрощення виконання робіт з нанесення силіконових і мінеральних декоративних штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 застосовується для створення контактних шарів на щільних, гладких і слабковиброячих поверхнях (бетона, силікатна цегла та інші) і поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопоглинання (керамограніт, скло, глазурована плитка та інші). Використовується в фасадних системах скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації фасадів на зимовий період. Тонується за системою COLOR SYSTEM. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових, силіконових і мінеральних штукатурках. Грунт-фарбу ANSERGLOB EG 62 можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт. Особливо рекомендується для поверхонь, які вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей.

### ■ ВИТРАТА

Витрата грунт-фарби в середньому складає 0,2-0,4 л/м<sup>2</sup>.



Грунт-Фарба  
ANSERGLOB  
ІДАД.ДСТУ 8.2.7-233:2010

## EG 62 SILICONE QUARTZ-GRUNT

ГРУНТ-ФАРБА  
АДГЕЗІЙНА ЕМУЛЬСІЯ



### ■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, маслянистих або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням адгезійної емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Гіпсові основи і основи зі сильно вибраючими цементно-ватняними і цементно-піщаними штукатурками необхідно попередньо загрунтувати одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB, після чого нанести грунтівку ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання (3-6 годин).

### ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба ANSERGLOB EG 62 перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Грунтовка наноситься пензлем або щіткою. Висохла грунт-фарба стіка до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання грунт-фарби, інструмент необхідно вимити водою.

### ■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до матеріалу, не повинна перевищувати 10% від маси продукту. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендується використовувати продукцію однієї партії.



Відео-інструкція