



ES 66 WATER STOP

ЕМУЛЬСІЯ
ПДРОФОБІЗЮЧА



Бренд R. Anserglob
ТУУ 5.2.7 - 24.3-26952254-003:2009

Час висихання	2-4 години
Густота	1,04 г/см ³
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Емульсія гідрофобізуюча ANSERGLOB ES 66 WATER STOP - універсальний водовідштовхувальний засіб, який забезпечує ефективний захист стін від намокання і зволоження при потраплянні на них атмосферних опадів. В результаті даної пропилки на поверхні будівельних конструкцій утворюється захисний шар, який запобігає потраплянню всередину вологи, при цьому стіні будівель зберігають паропроникність, що важливо для житлових приміщень. Ефективна для надання водовідштовхувальних властивостей сильнолужним основам: цеглі, кераміці, бетонним конструкціям, оштукатуреним мінеральним поверхням, пористим породам з натурального каміння (валняк, піщаник). Рекомендується для захисту поверхні міжплиткових швів глазурованої плитки (вік 7 діб). Колір плівки після висихання - прозорий. Підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт. Не призначений для слабковираючих поверхонь, синтетичних фарб, захисту поверхонь з полімерним покриттів (штукатурка, шпаклівка, фарби і т.д.). Не застосовувати в якості гідроізоляції.

■ ВИТРАТА

Витрата емульсії спеціальної в середньому складає 0,1-0,2 л/м².

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням гідрофобізуючої емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед застосуванням необхідно ретельно перемішати. Робочий розчин ANSERGLOB ES 66 наноситься в 1-2 шари «мокре на мокре» вручну пензлем або в 1 прийом механізованим способом (пістолетом, обприскувачем).

■ ПРИМІТКА

Поява гідрофобного шару відбувається за 48 годин. Протягом цього часу оброблений матеріал повинен бути захищений від намокання. Поверхні, оброблені гідрофобізуючою емульсією, можна фарбувати, коли мине 6 місяців. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносної вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися.



Відео-інструкція