

# ФАРБА ФАСАДНА PREMIUM SILOXANE



інтенсивне дієслугування



Вовнішній вигляд,	біла матова
Стійкість до мокрого стирання	1 клас (ДСТУ EN 13300)
Густина	близько 1,55 г/см <sup>3</sup>
Покривність	близько 150 г/м <sup>2</sup>
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Клас покривної здатності	1 клас, при товщі шару 260 мікрон (ДСТУ EN 13300)
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



## ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна ANSERGLOB PREMIUM SILOXANE призначена для фарбування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-пісчані штукатурки (вологості менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологості менше 1%); і т.д.), і на органічні основи (фібрера, ДВП, ДСП, ОСБ, шпалері). Фарбу не рекомендується використовувати для фарбування пластичних поверхонь і поверхонь пофарбованіх вапняними фарбами. Фарба фасадна ANSERGLOB PREMIUM SILOXANE тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. Може бути використана для відновлення пофарбованого покриття на декоративних штукатурках. Рекомендована для поверхонь, які вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей. База біла – тонується тільки в світлі та пастельних кольорах. База Т – тонується тільки в прозора, тільки для тонування в темні та насичені кольори.

## ■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ- Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, маслянищ або смулкових фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно наміцні для основи ретельно виделити. Тріщини в основі розшинюються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, наявній тріщині можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цеглянокладка, бетонні основи, цементно-пісчані цементно-пісчані штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB. Наміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких заходиться фарбина органічні основи, очистити від фарби, прогрунтуючи одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB. Фарба ANSERGLOB PREMIUM SILOXANE наноситься через 4 години після грунтуювання.

## ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну ANSERGLOB PREMIUM SILOXANE перед застосуванням слід ретельно перемішати дріблом на ін喜悦 обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, велику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавляти водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологостін умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбовані поверхні стівка до механічного впливу. Повна зносостійкість покриття досягається через місяць. Після закінчення робіт, не допускаючи вискидання фарби, інструмент необхідно вимити водою. Не рекомендується використовувати іржаві смиюти та інструменти.

## ■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, склиних до постійного механічних впливів (підлог). Не наносити на поверхні, що обігріваються. Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).

## ■ ВИТРАТА

Витрата фарби фасадної ANSERGLOB PREMIUM SILOXANE в середньому складає від 0,14 до 0,35 кг/м<sup>2</sup>.



Детальніше на сайті