

EG 62

ACRYL

QUARTZ-GRUNT

ГРУНТ-ФАРБА
АДГЕЗІЙНА ЕМУЛЬСІЯ



Грунт-Фарба
ІДСТУ 6.6.2.7-232:2010

Час висихання 3-6 годин

Густота 1,5-1,55 г/см³

Стійкість до статичного атмосферного
води (за температурою 20°C +/- 2°C) не менше 24 годин

Перпроникність не менше 0,04 мг/м²•г²Па

Температура основи від +5°C до +30°C

Температура експлуатації від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба (адгезійна емульсія) акрилова ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) наноситься на мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні і цементно-піщані штукатурки, цегла і гіпсові поверхні та інші) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші) з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також спрощення виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) застосовується для створення контактних шарів на щільних, гладких і слабковбрізуючих поверхнях (бетон, силікатна цегла та інші) і поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопоглинання (керамограніт, скло, глазурована плитка та інші). Використовується в фасадних системах скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації фасадів на зимовий період. Тонується за системою COLOR SYSTEM. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових декоративних штукатурках. Грунт-фарбу ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт.

■ ВИТРАТА

Витрата грунт-фарби в середньому складає 0,2-0,4 л/м².

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, маслянин або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням адгезійної емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Гіпсові основи і основи зі сильноебираючими цементно-вапняними і цементно-піщаними штукатурками необхідно попередньо загрунтувати одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB, після чого нанести грунтівку ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання (3-6 годин).

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарбу ANSERGLOB EG 62 перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Грунтовка наноситься пензлем або щіткою. Висохла грунт-фарба стійка до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання грунт-фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до матеріалу, не повинна перевищувати 10% від маси продукту. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищеказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендується використовувати продукцію однієї партії.



Відео-інструкція