

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ АКРИЛОВА



відповідно до ДСТУ EN 13300



Зовнішній вигляд

біла матова

Густина

блізько 1,5 г/см³

Покривність

блізько 150 г/м²

Час нанесення наступного шару

1-2 години

Температура основи

від +5°C до +30°C

Температура експлуатації

від -30°C до +80°C



Інтер'єрний фарб



Безпека при застосуванні



Охолоджувач застосування



Не потрібно промивати



Мінімальна залежність

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB для стін і стель, призначена для виконання високоякісного опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-ватняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і ні органічні основи (фенера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Фарба стійка до вологого протиріння. Допускається багаторазове пе-рефарбування основи. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB для стін і стель тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS обов'язковується в базовому білому кольорі.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вални, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розшинюються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-ватняні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, прогрунтуючи одним із глибокопроникних грунтів ANSERGLOB. Фарба інтер'єрна акрилова наноситься через 4 години після грунтования.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу інтер'єрну акрилову ANSERGLOB для стін і стель перед застосуванням слід ретельно перемішати дріблем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре». Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбовані поверхні стікадо механічних впливів. Після завершення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, схильних до постійного механічного впливів (підлоги). Не наносити на поверхні, що обігріваються. Для визначення об'єктної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості.

■ ВИТРАТА

Витрата фарби інтер'єрної акрилової в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція