

ФАРБА ФАСАДНА АКРИЛОВА



Міжнародний стандарт DСТУ EN 13202-1

■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB призначена для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будівля мінеральні основи (бетон, цегла, цементні і цементно-вапняні штукатурки (влагостість менше 4%); гіпсова штукатурка і ГКЛ (влагостість менше 16%; ГТД.) і на органічні основи (фенера, ДВП, ДСП, OSB, шпалери). Використовується для відновлення фарбувального покриття на декоративних штукатурках. Фарба фасадна акрилова ANSERGLOB тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. База біла – тонується тільки в світлі та пастельні кольори. База Т – безбарвна (прозора), тільки для тонування в темні та насичені кольори.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, маслянок або емульсійник фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі розшинюються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашлаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Щільні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, гіпсова штукатурка і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходиться фарба на органічній основі, очистити від фарби, прогрунтуючи одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Фарба фасадна акрилова наноситься через 4 години після ґрунтювання.



| | |
|--|---|
| Зовнішній вигляд | біла матова |
| Густота | близько 1,55 г/см ³ |
| Покривність | близько 150 г/м ² |
| Стійкість до мокрого стирання | 1 клас (ДСТУ EN 13202) |
| Час нанесення наступного шару | 1-2 години |
| Опір дифузії водяних парів, S _d | не більше 0,1 м ² ·г/год ^{0,5} |
| Коефіцієнт водопоглинання | не більше 0,1 кг/м ² ·год ^{0,5} |
| Надуття стійкості до атмосферного опаду | 24 години |
| Температура основи | від +5°C до +30°C |
| Температура експлуатації | від -30°C до +80°C |



■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу фасадну акрилову ANSERGLOB перед застосуванням слід ретельно перемішати дріллем на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пензля, щітки, валіку (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правил «мокре на мокре». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-влагових умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбована поверхня стікає до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищеказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на фасаді рекомендовано використовувати продукцію однієї партні. Не використовувати на поверхнях, склиних до постійних макромікроглиб (підлоги). Не наносити на поверхні, що обігріваються. Для визначення об'єктивної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).

■ ВИТРАТА

Витрата фарби фасадної акрилової в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція