



Зовнішній вигляд	біла матова
Густина	блізько 1,5 г/см ³
Покриданість	блізько 150 г/м ²
Стійкість до мокрого стирання	2 клас
Час нанесення наступного шару	1-2 години
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



ВІДПОВІДНІСТЬ ГОСТУ

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА СТИКА ДО МИТТЯ АКРИЛОВА



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стіка до миття, призначена для виконання опоряджування поверхні стін і стель всередині будівель і споруд, в тому числі і приміщень з підвищеною вологістю. Наноситься на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%); і т.д.) і на органічні основи (фенера, ДВП, ДСП, ОСВ, шпалери). Фарба має підвищену стійкість до вологої чистки із застосуванням побутових неабразивних миючих засобів. Допускається багаторазове перефарбування основи. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стіка до миття тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. База біла тонується тільки в світлі та пастельні кольори. База Т безбарвна (прозора) – тільки для тонування в темніті насичені кольори.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - НБА.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н В.Б.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, маслянин або смулісійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно віддалити. Тріщини в основі розшинюються і заповнюються за допомогою одного з матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини можна зашпаклювати ANSERGLOB ВСТ 25 або ВСТ 27). Міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки і ГКЛ, дерев'яні поверхні обробляють одним із глибокопроникних ґрунтів. Неміцні мінеральні основи необхідно очистити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться фарби на органічній основі, очистити від фарби, прогрунтуюти одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB. Фарба інтер'єрна акрилова ANSERGLOB стіка до миття наноситься через 4 години після ґрунтювання.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу інтер'єрну акрилову ANSERGLOB стіку до миття перед застосуванням слід ретельно перемішати дріблом на низьких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за допомогою пенала, щітки, валіку (войлок, поролон) або розпилювача. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре». Для нанесення першого шару фарбу можливо розбавити водою (не більше 5% від маси фарби). Для другого шару фарбу розбавляти не рекомендовано. В залежності від температурно-вологісних умов другий шар наноситься через 1-2 години після нанесення першого. Пофарбовані поверхні стіка до механічного впливу. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10% від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищезазначені рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендовано використовувати продукцію однієї партії. Не використовувати на поверхнях, скильних до постійних механічних впливів (підлоги). Не наносити на поверхні, що обгріюються. Для визначення об'єктивної втрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості.

■ ВИТРАТА

Витрата фарби інтер'єрної акрилової стікі до миття в середньому складає від 0,15 до 0,35 кг/м².



Відео-інструкція