



Густота	1,6 г/см ³
Час утворення поверхневої плівки	через 15 хвилин
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Набуття стійкості до впливу опадів	через 24 години
Парогонікність	не менше 0,05 м ² /м ² ·г·Pa
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



Декоративна покрівля Р.Ансерглоб
т. 044.23.7-222.2010

ФАРБА СТРУКТУРНА АКРИЛОВА



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба структурна акриловая ANSERGLOB призначена для виконання декоративної тонкошарової обробки поверхонь внутрішніх і зовнішніх стін, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (вік 28 діб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (вік 3 місяця, вологість менше 4%); цегляна кладка (вік не менше 28 діб), і на органічні основи (пінополістирольні плити, фанера, ДВП, ДСП, OSB). Фарба структурна акриловая ANSERGLOB тонується за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б.А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляників або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні до 3 мм виравняти шпаклюкою фінішною ANSERGLOB ВСТ 25, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Тріщини до 0,15 мм шпаклюються фарбою структурною акриловою ANSERGLOB. Міцні і щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні основи, а також цегляна кладка обробляються грунтівкою ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи і основи з сильновомоктуючими цементно-піщаними та цементно-вапняніми штукатурками необхідно попередньо заґрутувати одним із глибокопроникніх грунтів ANSERGLOB і витримати до посного висихання. Покриття з масляніків і полімерників фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника і потім прогрунтувати одним із глибокопроникніх грунтів ANSERGLOB. Фарба структурна акрилова наноситься не раніше ніж через 4 години після грунтування.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу структурну акрилову ANSERGLOB перед використанням ретельно перемішати дрілем на низьких обертах. фарба наноситься одним або двома шарами за допомогою шпателя або структурного валика. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре». У випадку перерви у роботі приклепти малярну стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести фарбу із заходом на малярну стрічку, після чого малярну стрічку видалити разом із залишками фарби. Поверхня з нанесеною структурною фарбою ANSERGLOB є стійкою до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, інструмент необхідно вимити водою.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до фарби, не повинна перевищувати 10 % від маси фарби. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Для ідентичності кольору та фактури рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Для визначення об'єктивної витрати матеріалу та ідентичності кольору необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. При виконанні робіт поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).

■ ВИТРАТА

Витрата фарби структурної акрилової в середньому складає: від 0,7 кг/м².



Відео-інструкція