



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА МОЗАІЧНА СИЛІКОН- АКРИЛОВА



Штукатурка P. Anserglob
Т.Л. 05, ДСТУ 8.8.2.7-2010



Густина	1,8 г/см ³
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Набуття стійкості до впливу опадів	через 24-48 годин
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м ² ·г·Па
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C

Більше 200 готових кольорових рішень



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна мозаїчна штукатурка ANSERGLOB призначена для виконання декоративного, тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на монолітний бетон (вік не менше 3 місяця, вологість не більше 4%), цементно-піщани цементно-вапняні штукатурки (термін не менше 28 днів, вологість не більше 4%), гіпсові поверхні (вологість не більше 1%), дерев'яні основи (товщина не менше 20 мм, вологість не більше 9%).

Увага: Для оштукатурювання поверхні цоколя необхідно застосовувати спеціально для цього призначену мозаїчну штукатурку ANSERGLOB з етикеткою «ЦОКОЛЬ», яка має підвищену стійкість до впливу атмосферних опадів і до миття поверхні.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою і міцною, очищеною від пилу, бруду, жиру, масляних або емальованих фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням мозаїчної штукатурки необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні до 3 мм вирівняти шпательом фінішною ANSERGLOB BCT 25, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Для знепильовування, зміцнення і вирівнювання водопоглинаючої поверхні необхідно обробити глибокопроникаючим грунтом ANSERGLOB. Через 2-4 години нанести шар ґрунтувача ANSERGLOB EG 62. Після висихання (3-6 години) можна починати наносити мозаїчну штукатурку.

Увага: Щоб уникнути появи плям підоснови, ґрунтувач під мозаїчну штукатурку має бути затонований під колір штукатурки згідно спеціальної програми на тонувальних студіях ANSERGLOB «COLOR SYSTEM».

■ ВИТРАТА

Витрата штукатурки, в залежності від фракції зерна:	
1,4-2,5 мм	для цоколя - 5,0-5,5 кг/м ² ;
0,63-1,4 мм	для стін - 3,0-3,5 кг/м ² ;
	для цоколя - 3,3-4,0 кг/м ² ;
0,315-0,0 мм	для стін - 2,5-3,0 кг/м ² ;
	для цоколя - 3,0-3,5 кг/м ² .

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вміст відра ретельно перемішати міксером на низьких обертах протягом 1 хвилини, при необхідності додати води, але не більше 2% від маси і перемішати до отримання однорідної маси. Штукатурка наноситься за допомогою найкращої гладилки, яку тримають під кутом 45 градусів до поверхні, з мінімально можливою товщиною 1,5-2 зерна (в залежності від фракції зерна). Після нанесення 2-3 м² необхідно без особливих зусиль загладити поверхню, використовуючи для контролю якості поверхні сітка підвішування. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «ніска на мокре», не допускаючи висихання застертих шарів, до нанесення чергової. У випадку перерви у роботі прикладіть малярну стрічку уздовж лінії, до пливучості завершення роботи, нанесіть штукатурку із заходом на малярну стрічку і надатий фактуру. Після чого, малярну стрічку видалити разом із залишками своєї штукатурки. **Увага!** Не рекомендується застосування мозаїчної силікон-акрилової штукатурки ANSERGLOB різних партій на одному об'єкті, оскільки до складу входить кварцова та мармурова крихта природнього кольору, колір і відтінки матеріалу можуть змінюватися. Свіжоукладену суміш необхідно обробити від дощу і потраплення прямих сонячних променів. Після повного висихання (48 годин) поверхню покрити лаком ES 86.

■ ПРИМІТКА

Мозаїчна штукатурка виготовлена на основі природного каменю, тому в складі можуть бути присутні вclusions темних крихт або крихт лашадної форми. Для ідентичності кольору рекомендується використовувати продукцію однієї партії, воду з одного джерела і в одній і тій же кількості на об'єм. Не наносити на горизонтальні поверхні (виступи, карнизи тощо) або поверхні, які мають нахил менше ніж 45°. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Після нанесення штукатурної суміші температура навколишнього середовища на протязі 48 годин не повинна бути нижче +5°C. Нанесенню на поверхню штукатурку необхідно захищати протягом 3 днів від опадів. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 80%. В інших умовах час висихання може змінитися.



Відео-інструкція