



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА

«БАРАНЕЦЬ» СИЛІКОНОВА



Штукатурка P. Anserglob
Т.Л. ОС.ДСТУ Б В.2.7-233.2016



Товщина штукатурного шару	1,5 мм; 2,0 мм
Густина	близько 1,8 г/см ³
Час утворювання поверхневої плівки	через 15 хвилин
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Набуття стійкості до впливу опадів	через 24 години
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,2 кг/м ² /год
Паропроникність	не менше 0,06 мг/м ² ·г/Па
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB «баранець» з granulacją зерна 1,5 мм і 2,0 мм призначена для виконання декоративного, тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішна декоративна покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наносяться на мінеральні основи, такі як цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки (як 28 дб, вологість менше 4%); гіпсові штукатурки (вологість менше 1%); бетонні основи (як 3 місяця, вологість менше 4%) і т.д. Декоративна силіконова штукатурка ANSERGLOB «баранець» тониться за системою COLOR SYSTEM та NCS або застосовується в базовому білому кольорі. Не рекомендується для використання на цеголі будівлі. Утворює характерну однорідно-шорстку поверхню з рівномірно-зернистим ефектом. Рекомендована для поверхонь, що вимагають доброї паропроникності і водовідштовхувальних властивостей.

■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - НБ А.3.1-23:2013 і ДСТУ - НБ В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням штукатурки необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB BCT 25, вапки нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Міцні і щільні цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, бетонні основи перед нанесенням штукатурки попередньо обробляються ґрунтівкою ANSERGLOB EG 62. Гіпсові основи і основи зі сильноабразивних цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо заґрунтувати одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB, а потім нанести ґрунтівку ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання. Маларні покриття з клеївських і вапняних фарб необхідно ретельно видалити, а поверхню заґрунтувати ґрунтівкою ANSERGLOB EG 62. Покриття з масляних і полімерних фарб слід видалити механічним шляхом або за допомогою розчинника, а потім всю поверхню обробити ґрунтівкою ANSERGLOB EG 62 і витримати не менше 3-8 годин. ґрунтівку ANSERGLOB EG 62 рекомендується використовувати в кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вміст синопі ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки з нейржавіючої сталі, яку тримають під кутом 60 градусів до поверхні. Коли розчин перестав прилипати до інструменту (5-15 хвилин), штукатурці надають фактуру за допомогою пластмасової терки. При виконанні роботи по формуванню фактури інструмент необхідно тримати паралельно поверхні. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокра на мокро», не допускаючи висихання застартів шарів до нанесення чергового. У випадку перерви у роботі прикладіти малярну стрічку уздовж ліній, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку і надати їй бажану фактуру. Після чого, малярну стрічку одразу видалити разом із залишками своєї штукатурки. Забороняється використання охильник до корозії смістою та інструментами.

■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до матеріалу, не повинна перевищувати 10% від маси продукту. Декоративна штукатурка виготовлена на основі природного каменю, тому в складі можуть бути присутні виключення темних крихт або крихт лещадної форми. Занадто ретельна надання фактури теркою може привести до зняття пігменту з поверхні крихти на штукатурці світлого кольору. Для ідентифікації кольору та фактури рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Для визначення об'ємної витрати матеріалу необхідно перед виконанням робіт провести пробне нанесення. Нанесеною на поверхню штукатурку необхідно захищати протягом 3 дб від опадів. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. При виконанні робіт фасад потрібно захищати від погрязлення прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).

■ ВИТРАТА

Витрата штукатурки в середньому складає: 1,5 мм – від 2,2 кг/м²; 2,0 мм – від 2,8 кг/м².



Детальніше на сайті